TT 3025 G

514x170

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF RUBBER COATED FABRIC

	Unit	Norm	Value	Tolerance
Weight	**g/sqmt**	**UNI EN ISO 2286-2**	**4600**	**+/- 460**
Gauge	**mm**	**UNI EN ISO 2286-3**	**4.00**	**+/-0,40**
Tensile strength warp & weft	**N/5cm**	**UNI EN ISO 1421**	**≥20000/≥20000**	
Elongation at break warp & weft	**%**	**UNI EN ISO 1421**	**25 / 30**	**+/- 5**
Tear strength warp & weft	**N**	**UNI EN 1875-3**	**≥3000 / ≥2800**	
Coating fabric/adhesion	**N/5cm**	**Int. Novurania I0396**	**≥ 100**	
Working temperature	**°C**		**-10 +90**	
State of delivery			**cured**	

CHARACTERISTICS OF TEXTILE REINFORCEMENT

	Unit	Value	
Type of yarn		**PA**	**(2 plies)**
Weight	**g/sqmt**	**700**	
Construction	**dtex**	**1880**	**15 x 15**

CHARACTERISTICS OF COATING ELASTOMER

Type of polymer	**CSM (side A) – CR (side B)**
Colour	**various colors (side A) – black (side B)**

APPLICATIONS

Nautical applications, Hovercraft

Novurania declines any responsibility for any damage or problem coming from a wrong usage of the product.

Issuing date 29th of January 2016 Revision: 1